



PINTURA TAPAMANCHAS

Grupo: Soluciones

DESCRIPCIÓN

Pintura al agua de alta cubrición especialmente indicada para aislar manchas difíciles en paredes y techos producidas por: aceites y grasas de cocina, humos, hollín, rotuladores, óxido, moho y aureolas de humedad.

PROPIEDADES

- * Transpirable
- * Máxima opacidad y blancura.
- * Excelente adherencia.
- * Sin olor.
- * No amarillea.
- * Sirve como pintura de acabado.
- * Se puede repintar con cualquier plástica a las 3 horas.
- * Repintable en 3 horas.

USOS

Interior. Como pintura aislante de manchas de grasas, humedad, óxido, humo de tabaco, etc. para el pintado de superficies de albañilería, cemento, yeso, hormigón, etc., así como superficies de madera y poliuretano expandido. Debido a su excelente poder cubriente en la mayoría de los casos con una sola capa es suficiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Resinas acrílicas no amarilleantes.
Pigmentos	Dióxido de titanio y cargas minerales.
Disolvente	Agua.
Brillo	Mate.
Color	Blanco.
Contenido en sólidos	39% en volumen y 60% en peso
COV	Valor límite en UE para este producto (Cat. A/a): 30 g/l. Este producto contiene un máximo de 20 g/l COV.
Densidad	1,50 – 1,54 kg/L.
Viscosidad	115 ± 5 U.K. a 20°C.
Secado a 23°C. y 50% H.R.	Al tacto: 1/2 hora.
Repintado	3 horas.
Rendimiento teórico	De 8-10 m ² /L, en función de la rugosidad y absorción de la superficie.
Espesor de película	100-125 micras húmedas. 45-60 micras secas. El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación De 5°C a 35°C.

Máxima humedad relativa	85 % No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
Útiles de Aplicación	<u>Rodillo/Brocha</u> <u>Pistola airless</u>
Disolvente	Agua Agua
Dilución	0-5% 0-5%
Limpieza de útiles	Agua.
SISTEMAS DE APLICACIÓN	Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
Preparación previa	Antes de proceder a su aplicación asegúrese que la superficie se encuentra limpia y sin moho. En caso necesario, elimine y limpie el moho con Antimoho Limpiador Procolor. Una vez seca la superficie puede pintar, pero nunca a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.
Superficies nuevas	
Albañilería/Yeso	Imprimir con Soluciones Tapamanchas diluido un 10% con agua.
Yeso Muerto o Pulverulento	Imprimir con Procofix.
Madera	Imprimir con Acritec Multiprimer o Selladora AQ.
Acabado	Aplicar una o dos manos de Soluciones Tapamanchas de acuerdo con las condiciones de aplicación.
Superficies pintadas	Si la superficie se encuentra en buenas condiciones, limpiar la superficie con Antimoho Limpiador Procolor en caso necesario y aplique Soluciones Tapamanchas. Si la pintura antigua está en mal estado, se debe eliminar la pintura suelta y proceder como si estuviera en buen estado.
INFORMACIÓN ADICIONAL	
Instrucciones de Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158
Página 2 de 2

Edición 08/2022
La presente edición anula las anteriores

