

ZENKO

BARNIZ SUELOS AGUA

Poliuretano trafico intenso al agua

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BARNIZ SUELOS POLIURETANO TRÁFICO INTENSO es un barniz al agua con dispersión de poliuretano alifático que le confieren al producto elevada resistencia a la abrasión, resistencia química, adherencia, etc. Además, contiene una serie de aditivos que potencian las características superficiales del film.

CERTIFICADO DE CALIDAD

BARNIZ SUELOS POLIURETANO TRÁFICO INTENSO es un producto desarrollado cumpliendo los máximos estándares de calidad mediante los controles en su fabricación de las principales propiedades físico-químicas implicadas. Posee cualidades innovadoras gracias a su método de fabricación y a las materias primas implicadas que le confieren las propiedades descritas en el siguiente punto.

Zenko, Certifica la calidad de este producto en cuanto a sus principales propiedades siempre y cuando se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

PRINCIPALES PROPIEDADES

- Acabados mate y satinado.
- Resistente a los productos químicos y a las manchas.
- Resistente a la abrasión y rayado. Gran dureza final.
- Gran adherencia sobre madera desnuda, superficies barnizadas y laminados. (sin necesidad de imprimaciones).
- Seca rápidamente.
- Compatible con suelo radiante.
- Fácil aplicación con brocha, pistola o rodillo de pelo corto.
- Débil olor que desaparece cuando seca.

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Mate y Satinado
Temperatura de trabajo (°C)	10 – 35°C
Rendimiento (m ² /litro)	11 - 16 m ² /litro *
Secado al tacto	30min
Secado al repintado	4 horas
Solubilidad y Limpieza	Agua

* El rendimiento dependerá del tipo de madera y superficie

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para el cuidado y renovación de los suelos de madera en interiores, ya barnizados, madera desnuda o laminados.

PREPARACIÓN

Homogenícese el producto antes de aplicar mediante una suave agitación.

Aplicar sobre superficies limpias y secas. Aplicar con una temperatura de entre 12°C y 25°C, - sin corrientes de aire.

Eliminar barnices desconchados y no adheridos, decapando, rascando o lijando. Es necesario eliminar ceras y productos de limpieza que pudieran afectar a la adherencia del producto.

La madera desnuda puede ser teñida con una imprimación adecuada. En estos casos, de maderas nuevas aplicar la primera capa diluida al 10%, aplicar dos manos sin diluir y con un intervalo de 6-8h, lijando suavemente entre capa y capa.

En suelo barnizado o tarima flotante es adecuado lijar suavemente para generar una correcta adherencia.

Aplicar con pincel o rodillo cruzando las capas y acabar en el sentido de las vetas de la madera. Después de 2 h lijar suavemente (grano 120), limpiar el polvo y aplicar una segunda mano. El suelo se puede pisar pasadas 24 h, pero se debe tener cuidado durante 2 semanas que es el periodo que el producto necesita para adquirir la máxima dureza.

MODO DE EMPLEO

El producto puede ser aplicado a brocha, pincel o rodillo de pelo corto y pistola aerográfica.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

No almacenar durante períodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C. Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, referentes a las aguas y al aire.

Evitar que el producto llegue a las aguas.

Durante el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

FORMATOS

Envases de .750 litro y 4 litros