

ESMALTE SINTÉTICO SATINADO

DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético satinado de buena calidad y secado rápido para interiores y exteriores, formulado especialmente para lograr altas prestaciones.

PROPIEDADES

Secado rápido, buena blancura (el blanco), cubrición, dureza, rendimiento y brochabilidad, así como buena resistencia a los golpes, roces, productos de limpieza y protección antioxidante con excelente secado.

APLICACIONES

Para el pintado de toda clase de superficies de madera, albañilería y hierro debidamente preparadas en interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Colores:** Blanco y negro.
- **Acabado:** Satinado.
- **Nivelación:** Buena.
- **Adherencia:** Excelente.
- **Brochabilidad:** Buena.
- **Secado:** 2,5 ± 1,5 horas a 25 ± 8°C
- **Repintado:** 18 - 24 horas.
- **Viscosidad:** 150 ± 50" CF-4 (copa Ford nº 4) a 25 ± 8°C (ASTM D-1200).
- **Densidad:** 1,30 - 1,40 ± 0,15 g/mL. (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
- **Rendimiento:** 10 - 13 m²/L.
- **Dureza:** Buena.
- **Utensilios:** Limpieza con Disolvente para Esmaltes, Disolvente Limpieza o Disolvente Universal.

Valor límite de la UE para el producto (A/i): 500g/L (2010).
Contenido máximo en COV: 499g/L

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Nuevas:

- **Hierro:** Desoxidar y desengrasar la superficie, imprimir con una Imprimación Antioxidante. Después de 24 h proceder al pintado con Esmalte Sintético Satinado.
- **Hierro galvanizado, aluminio y zinc:** Limpiar y desengrasar la superficie, aplicar Imprimación Multiuso o Imprimación Multiadherente y proceder al pintado con Esmalte Sintético Satinado.
- **Madera o yeso:** Aplicar Selladora Sintética, lijar y limpiar el polvo; y proceder al pintado con Esmalte Sintético Mate.

Pintadas:

- Si se encuentra en buen estado, lijar suavemente y limpiar con Disolvente para Esmaltes antes de aplicar Esmalte Sintético Satinado.
- Si se encuentra en mal estado, eliminar la pintura, imprimir y pintar con Esmalte Sintético Satinado como si fuera nueva.

MODO DE EMPLEO

Diluir con Disolvente para Esmaltes 5 - 10 % para brocha, rodillo y pistola.

Aplicar 2 manos como mínimo respetando los tiempos de repintado.

RECOMENDACIONES

Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.

Después de usar, tapar el envase procurando dejar poca cámara de aire, si se ha de tardar mucho en utilizar de nuevo. Remover el contenido del envase hasta homogeneizarlo perfectamente.

No pintar sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

No pintar con humedad relativa superior al 70%. No pintar sobre superficies que no estén al menos 3°C por encima de la temperatura del rocío.

PRESENTACIÓN

En envases de: 750 ml y 4 L.
Colores: Blanco y negro.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).
No apilar más de tres filas de producto.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Si se necesita consejo médico, tener a mano la etiqueta o el envase. Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer la etiqueta antes del uso.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto.

Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.