

ZENKO

BARNIZ INTERIOR AGUA

Poliuretano interior al agua

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BARNIZ INTERIOR AGUA está formulado con resinas acrílicas y de poliuretano alifático que le proporcionan al producto una elevada dureza y resistencia a las manchas, al rayado, golpes, etc. Además, contiene una serie de aditivos que potencian aún más las características superficiales del film.

CERTIFICADO DE CALIDAD

BARNIZ INTERIOR AGUA es un producto desarrollado cumpliendo los máximos estándares de calidad mediante los controles en su fabricación de las principales propiedades físico-químicas implicadas. Posee cualidades innovadoras gracias a su método de fabricación y a las materias primas implicadas que le confieren las propiedades descritas en el siguiente punto.

Zenko, Certifica la calidad de este producto en cuanto a sus principales propiedades siempre y cuando se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

PRINCIPALES PROPIEDADES

- Acabados mate incoloro, satinado y brillante tanto en incoloro como en colores.
- Resistente a los productos químicos, y a las manchas.
- Resistente a la abrasión y rayado. Gran dureza final.
- Gran adherencia sobre superficies antiguas.
- Seca rápidamente en menos de 30 minutos. Segunda mano después de 1 hora.
- Fácil aplicación con brocha, pistola o rodillo de pelo corto.
- Débil olor que desaparece cuando seca.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para el barnizado de mobiliario, puertas y otros objetos de madera en interior.

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Mate, Satinado y Brillo
Temperatura de trabajo (°C)	10 - 35°C
Rendimiento (m ² /litro)	10 - 18 m ² /litro *
Secado al tacto	30min
Secado al repintado	1 horas
Solubilidad y Limpieza	Agua

* El rendimiento dependerá del tipo de madera y superficie

PREPARACIÓN

Aplicar sobre superficies limpias y secas. Se puede aplicar una imprimación tapaporos. Homogenizar el producto antes usar mediante una suave agitación. Eliminar barnices desconchados y no adheridos, decapando, rascando o lijando. Si el barniz está en buenas condiciones es adecuado lijarlo suavemente para crear una buena adherencia. Aplicar el producto sin diluir. Lijar suavemente entre mano y mano y limpiar el polvo. Aplicar 2 ó 3 manos. No aplicar con temperaturas por debajo de 5 °C.

MODO DE EMPLEO

El producto puede ser aplicado a brocha, pincel, pistola o rodillo de pelo corto.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

No almacenar durante períodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C. Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, referentes a las aguas y al aire.

Evitar que el producto llegue a las aguas.

Durante el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

FORMATOS

Envases de .750 litro y 4 litros