

## Ficha Técnica

# ZENKO RENOVACIÓN MULTIUSOS



### DESCRIPCIÓN

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para la renovación de paredes con gotelé plastificado en paredes lisas. También se puede utilizar sobre otros soportes como yeso, cemento, madera... Es un material higroscópico, por lo que debe preservarse de ambientes húmedos.

### PREPARACIÓN

Se mezcla con agua en un porcentaje del 40% en peso. Para conseguir un buen amasado es aconsejable utilizar una batidora de tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo el agua en primer lugar, y posteriormente, el producto.

A continuación amasar. De esta forma se consigue una pasta dócil y fácil de manejar. Después del amasado es conveniente dejarla en reposo durante 2 ó 3 minutos. Para todo este proceso de preparación, hay que tener en cuenta la cantidad de amasado suficiente para dos horas, ya que este es el tiempo de fraguado del producto.

### APLICACIÓN

Una vez perfectamente amasado el producto, se extiende a llana sobre el soporte sin esfuerzo. Si el soporte es gotelé plastificado, es conveniente ir aplicando la masilla por capas, es decir, en primer lugar ir cubriendo huecos y seguidamente aplicar otra capa para hacer desaparecer completamente el gotelé. De esta forma se van cubriendo las imperfecciones de la pared, dejando acabados de perfecto nivelado.

Si han quedado imperfecciones, se pueden repasar transcurrido un espacio de tiempo de 2 horas desde su aplicación. Si queda alguna falta, se puede lijar fácilmente. A su secado se obtiene una superficie de gran dureza, blancura y extraordinaria adherencia.

### CONSEJOS DE APLICACIÓN

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en interior, siempre que estén duros, secos y limpios.
- Es un producto especialmente indicado para enlucir sobre una superficie plástica.
- Cubre, en capas gruesas, superficies irregulares, También se puede aplicar en capas finas obteniendo una superficie lisa.
- No utilizar el producto habiendo transcurrido 2 h o más después del amasado.
- No mojar los soportes antes de aplicar.
- No volver a batir la masilla una vez que empiece a fraguar.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color: Blanco
- Ph: 7
- Espesor: Hasta 5 mm. por capa
- Adherencia: >0,5 MPa (UNE - EN 16566)
- Rendimiento: 1 kg/m<sup>2</sup> en una superficie de 1 mm de grosor
- Tiempo de fraguado: 2 horas
- Tiempo de secado: 4 horas por mm de espesor.



**ZENKO  
PLAST**